



## FICHA TECNICA ESTUCO LISTO OBRAS CON LATEX

VERSION: 10/2026

### DESCRIPCIÓN

Es un estuco tradicional con una mezcla de yesos, Látex y las dosificaciones exactas, plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a superficies poco porosas (pantallas), revoque o a la mampostería, de tal forma que al endurecer resulte una superficie fina, pulida, tersa, pareja, con buena coherencia y propiedades adecuadas para recibir la pintura.

**ESTUCOLISTO OBRAS** viene pre dosificado en planta, lo cual da mayor confiabilidad en el producto, ya que garantiza la calidad de los componentes y la exactitud en la dosificación. Este estuco contiene Yesos, Látex, Caolín y aditivos que mejoran las características del estuco y sus propiedades retenedoras de agua y con esto se evita que haya un resquebrajamiento de su superficie, mejorando la aplicabilidad por parte del trabajador y produciendo un desperdicio prácticamente nulo y sin gastar en sobrecostos en retardantes.

### VENTAJAS

1. Contiene látex brindando a si una mejor adherencia en superficies poco porosas.
2. Perfecta homogeneización entre sus diferentes componentes, ya que se elabora con mezcladora mecánica.
3. Tiempo de dosificación técnicamente diseñado para controlar el fraguado.
4. Uniformidad en la composición del estuco por tanto las características del acabado final.
5. No sufre retracción, ni se agrieta y tiene muy buena resistencia al impacto.
6. Excelente trabajabilidad, resistencia y adherencia.
7. No tiene cal ni otros productos irritantes.
8. Es de color claro
9. Es fácil de resanar.
10. Por ser un producto listo para usar reduce tiempo de ejecución en las obras y disminuye los desperdicios.

### APLICACIÓN

- Agregue agua limpia en proporción de 2 partes de **ESTUCOLISTO OBRAS** por 1 de agua y mezcle hasta encontrar la consistencia deseada.
- Utilice una llana o paleta metálica para aplicar sobre muros y cielos rasos.
- La superficie sobre la que se va a extender la pasta debe estar exenta de polvo, grasa o material suelto para lograr una mejor adherencia del producto. (De ser necesario humedezca la superficie).

### RENDIMIENTO

**ESTUCO LISTO OBRAS** permite un rendimiento aproximado: sobre revoque pulido 20 a 21 m<sup>2</sup> x Saco de 40kg; sobre bloque, ladrillo y muros pantalla sin necesidad de puente adherente (ver recomendaciones) de 19 a 20 m<sup>2</sup> por saco de 40kg, y de 26 a 28 m<sup>2</sup> sobre Revoques listos (Revolis de Disminerales) dependiendo de las condiciones de la superficie y de la experiencia del aplicador.

*"La elección de quienes saben de construcción"*

[www.disminerales.com](http://www.disminerales.com)

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: [ventas@disminerales.com](mailto:ventas@disminerales.com) - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín





# FICHA TECNICA ESTUCO LISTO OBRAS CON LATEX

VERSION: 10/2026

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Estuco listo obras en saco de polipropileno X 40 kg.
- Almacenaje y conservación; Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, ventilado y sin presencia de humedad, aislar del piso y almacenar por un periodo máximo de 6 meses nunca a la intemperie.

## NORMATIVA

**ESTUCO LISTO OBRAS** conforme a la norma UNE -EN 13.279-1:2006. “Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción” según la denominación tradicional. Desarrollado y producido en Colombia por la EMPRESA COLOMBIANA DISMINERALES S.A.S

## RECOMENDACIONES

1. Aplicar sobre superficies firmes y estables, los revoques deben tener un tiempo óptimo de curado y ser de buena calidad (las arenas de baja calidad o lodosas pueden generar manchas en las superficies obtenidas).
2. No aplicar estucos ya fraguados o pasados, estos generan acabados inestables o polvorientos que posteriormente impiden la adherencia de la pintura generando abombamientos.
3. Para aplicación en superficies de pantallas - columnas se debe realizar una limpieza y verificar que no queden residuos de desmoldantes o polvo (contar con un perfil rugoso no inferior a 1 mm).
4. No realizar mezclas con otros productos tales como acronal, cemento, caolín, arena, otros estucos etc., esto altera las características del estuco.
5. Aplicar y dar acabado el mismo día; no aplicar capas en diferentes “edades” (una capa un día y otra posterior), esto genera comportamiento laminar y desprendimientos al pintar.
6. Cerrar la bolsa del **ESTUCO LISTO OBRAS** al finalizar su trabajo aislándola de la humedad para que no pierda sus propiedades.
7. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, ventilado y sin presencia de humedad, aislar del piso y almacenar por un periodo máximo de 6 meses.
8. Las superficies estucadas deben quedar lisas y estables (no se deben lijar salvo pequeños detalles o rincones) ya que esto genera inestabilidad de la superficie.
9. Antes de aplicar pintura se debe retirar el polvo de la superficie generado por fuentes externas.
10. Para aplicaciones del estuco en superficies ya pintadas, con cal o demasiado lisas, solicitar asistencia técnica a Disminerales S.A.S.


## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| ○ Granulometría (mm)                | 0-0,2        |
| ○ Relación A/Y (litros/Kg)          | 0.55 -1,0    |
| ○ PH                                | ≥ 6          |
| ○ Tiempo de empleo (minutos)        | 12- 15       |
| ○ Tiempo de Acabado (minutos)       | 25 - 35      |
| ○ Resistencia a la flexión          | (1.3 N/mm2)  |
| ○ Dureza Superficial escala shore D | 80 U.Sh      |
| ○ Resistencia a la tracción         | (0,51 N/mm2) |

*“La elección de quienes saben de construcción”*

[www.disminerales.com](http://www.disminerales.com)

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: [ventas@disminerales.com](mailto:ventas@disminerales.com) - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín





## FICHA TECNICA ESTUCO LISTO OBRAS CON LATEX

VERSION: 10/2026

- Capa de Espesor recomendada mm
- Rendimiento (Kg/m<sup>2</sup> con 2mm de espesor en superficie de revoque liso).
- Colores disponibles del producto.

2 mm  
20-21 m<sup>2</sup> x 40 kg  
Blanco - Crema

### ❖ PRODUCTOS RELACIONADOS

- **Revolis grano grueso y fino** Revoque o pañete listo de aplicación manual disponible en dos color crema.
- **Revomin**; Revoque monocapa de aplicación mecánica.
- **Revoeal**; Recubrimiento cementoso impermeable.
- **Revomortero** mortero en polvo con fibra listo para pisos
- **Revopañete uso general y fachadas**; Mortero de revoque diseñado para interior y exteriores, con gran adherencia y resistencia a la humedad.
- **Revopega**; pegante cerámico, porcelanato y máximo espesor.
- **Revopañete 2 en 1**; (Revoque y estuco a la vez).
- **Revomortero autonivelante**; mortero para nivelación de pisos

### MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

- Las personas con antecedentes de sensibilidad cutánea no deben manipular este producto sin protección, se debe llevar ropa de trabajo adecuada y lavada regularmente. Use guantes de látex, mascarilla y gafas.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante.
- Evitar la inhalación de este producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda no ingerir alimentos durante la utilización del producto.
- Evitar la dispersión al medio ambiente y contacto con fuentes de agua.
- Ante derrames recoger por medios mecánicos y los residuos disponer de acuerdo con los planes de manejo ambiental que disponga el proyecto o llevar a escombreras autorizadas.
- Para más información solicite hoja de seguridad de este producto y protocolos de calidad en Disminerales S.A.S.

**Nota:** Disminerales S.A.S brinda la anterior información relacionada con la aplicación y uso final de este producto, teniendo en cuenta la investigación, conocimiento y experiencia actuales de nuestra empresa.

Es importante por parte de quien hace uso del producto tener en cuenta las **recomendaciones del fabricante y no realizar mezclas o adicionar sustancias diferentes.**

En campo, las variaciones en los materiales utilizados, sustratos y condiciones actuales de los proyectos son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida por Disminerales, pues existen muchas variables involucradas en los procesos constructivos que podrían afectar los acabados obtenidos.

**El usuario de nuestros productos debe probar la idoneidad de estos mediante aplicaciones previas en campo y determinar los propósitos deseados.** Disminerales S.A.S se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos sin previo aviso.

*"La elección de quienes saben de construcción"*

[www.disminerales.com](http://www.disminerales.com)

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: [ventas@disminerales.com](mailto:ventas@disminerales.com) - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín

