

 DISMINERALES S.A.S	FICHA TECNICA REVOSEAL BLANCO RECUBRIMIENTO CEMENTOSO IMPERMEABLE	VERSION: 05/2026
---	--	-------------------------

DESCRIPCIÓN

Es un producto mono componente de color BLANCO con base cemento, áridos y aditivos modificados que le dan características impermeabilizantes y mejor adherencia en superficies de exteriores e interiores de concreto, mampostería (ladrillo y bloques) y morteros.

USOS

Ideal para reparación de humedades por nivel freático, contrapresión (presión negativa) filtración, contacto directo con el agua y proteger estructuras en las cuales se necesite una apariencia de color claro tales como:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| o Muros de contención. | o Canales |
| o Sobrecimientos y culatas. | o Piscinas. |
| o Tanques o reservorios de agua. | o Jardineras |
| o Baños, balcones y zonas húmedas. | o Zócalos |
| o Fosos de Ascensores. | |

VENTAJAS

- Color blanco para áreas que requieran esta característica.
- Mejor impermeabilización a un bajo costo.
- Producto de fácil preparación y aplicación (con brocha o llana).
- No forma barrera de vapor, Permite que la estructura afectada por la humedad “transpire”
- Compatible (se puede cubrir) con acabados de Revoques, enchapes, piedra y demás revestimientos de acabados, estucos de interior y exteriores.
- Excelente adherencia en superficies de concreto, revoque y mampostería.
- Mejor tiempo de manejo facilitando cero desperdicios.
- Disponible en color gris y blanco (este último bajo pedido aplica cantidades).
- Rápida puesta en servicio.

“La elección de quienes saben de construcción”

www.disminerales.com

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: ventas@disminerales.com - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín



Disminerales REVO



Disminerales_colombia

 DISMINERALES S.A.S	FICHA TECNICA REVOSEAL BLANCO RECUBRIMIENTO CEMENTOSO IMPERMEABLE	VERSION: 05/2026
--	--	-------------------------

MODO DE EMPLEO

➤ Preparación de la superficie o área a impermeabilizar:

- Limpiar completamente y retirar partes sueltas, dejar la superficie rugosa y libre de polvo, aceites, moho, pinturas, estucos o superficies inestables.
- Reparar grietas e irregularidades utilizando el Revomortero con fibra o Revopañete de Disminerales S.A.S.
- Humedezca ligeramente la superficie sin que haya empozamientos (tener en cuenta condiciones ambientales). A continuación, reparar las superficies.

PREPARACIÓN DE REVOSEAL

Disponer de un recipiente limpio, adicione 1 parte de agua limpia por 3 partes de Revoseal blanco, agregue lentamente el producto y mezcle hasta obtener una mezcla homogénea y con la consistencia cremosa, (la mezcla no se debe escurrir en la brocha), deje reposar durante 10 min antes de usar y mezclar de nuevo.

APLICACIÓN

- ✓ Aplique una primera capa con brocha de cerdas gruesas en una misma dirección comprobando que todos los poros de la superficie queden llenos de Revoseal.
- ✓ Deje transcurrir 7 horas para la aplicación de una segunda capa (dependiendo de condiciones ambientales).
- ✓ Aplique una segunda capa de 2 a 3mm de espesor con brocha o llana metálica en dirección contraria a la primera.
- ✓ Después de aplicada cada capa (3-4 horas dependiendo condiciones climáticas) se debe humedecer para garantizar un mejor curado del Revoseal blanco.
- ✓ Mezcle continuamente el producto para evitar asentamiento de sus componentes.

"La elección de quienes saben de construcción"

www.disminerales.com

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: ventas@disminerales.com - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín



Disminerales REVO



Disminerales_colombia

 DISMINERALES S.A.S	FICHA TECNICA REVOSEAL BLANCO RECUBRIMIENTO CEMENTOSO IMPERMEABLE	VERSION: 05/2026
---	--	-------------------------

RECOMENDACIONES

- ✓ No aplicar el Revoseal Blanco con temperaturas por debajo de los 7°C ni mayores a 35 C°
- ✓ En zonas muy cálidas, (resguardar del sol excesivo) aplicar preferiblemente en horas de la mañana o tarde y saturar la superficie a impermeabilizar con agua evitando empozamientos.
- ✓ No utilizar el Revoseal blanco como acabado en pisos, placas con alto tráfico o terrazas expuestas a la intemperie con tráfico.
- ✓ Superficies muy lisas o poco porosas deberán ser tratadas previamente (generar rugosidad no inferior a 2mm).
- ✓ **No realizar mezclas con otros productos tales como: arena, acronal, cemento, impermeabilizantes etc., esto altera las características y calidad del Revoseal.**
- ✓ No aplicar en superficies flexibles, yeso cartón, estucos, pinturas, madera o superficies plásticas.
- ✓ Ante cualquier inquietud, solicite asesoría técnica en Disminerales S.A.S Medellin.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad aparente mezcla (g/cm ³).	1,7 ± 0.05
PH.	11
Duración de la mezcla en recipiente.	2 h
Capa de Espesor mínima recomendada	1-2 mm
Tiempo para poner en servicio o instalar revestimientos	1-2 mm
Rendimiento	12m ² x saco de 25 kg
Presentación saco de polipropileno.	25 kg

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

Revoseal blanco disponible en saco de 25 kg y colores; gris basalto y blanco (sobre pedido)
Almacenar bajo techo, lugar seco en estibas, el producto en su empaque original tiene una vida útil de 10 meses desde la fecha de su fabricación.


RENDIMIENTOS

Se estima un consumo aproximado de 2,1 kg por 2 m² a dos capas es decir un bulto de 25 kg cubre 12 m² (dependiendo de las condiciones de la superficie y el espesor de las capas aplicadas).

“La elección de quienes saben de construcción”

www.disminerales.com

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: ventas@disminerales.com - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín



 DISMINERALES S.A.S	FICHA TECNICA REVOSEAL BLANCO RECUBRIMIENTO CEMENTOSO IMPERMEABLE	VERSION: 05/2026
--	--	-------------------------

Productos relacionados

- **Revolis grano grueso**, Revoque o pañete listo de aplicación manual.
- **Revomin**; Revoque monocapa de aplicación mecánica.
- **Revomortero** mortero en polvo con fibra listo para pisos.
- **Revopañete uso general y fachadas**; Mortero de revoque diseñado para interior y exteriores, con gran adherencia y resistencia a la humedad.
- **Revopañete 2 en 1** (Revoque y estuco a la vez).
- **Revopega**; pegante cerámico, porcelanato y máximo espesor.
- **Revomortero autonivelante**; mortero para nivelación de pisos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

- Las personas con antecedentes de sensibilidad cutánea no deben manipular este producto sin protección, se debe llevar ropa de trabajo adecuada y lavada regularmente. Use guantes de látex, mascarilla y gafas.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante.
- Evitar la inhalación de este producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda no ingerir alimentos durante la utilización del producto.
- Evitar la dispersión al medio ambiente y contacto con fuentes de agua.
- Ante derrames recoger por medios mecánicos y los residuos disponer de acuerdo con los planes de manejo ambiental que disponga el proyecto o llevar a escombreras autorizadas.
- Para más información solicite hoja de seguridad de este producto y protocolos de calidad en Disminerales S.A.S

Nota: Disminerales S.A.S brinda la anterior información relacionada con la aplicación y uso final de este producto, teniendo en cuenta la investigación, conocimiento y experiencia actuales de nuestra empresa.

Es importante por parte de quien hace uso del producto tener en cuenta las **recomendaciones del fabricante y no realizar mezclas o adicionar sustancias diferentes.**

En campo, las variaciones en los materiales utilizados, sustratos y condiciones actuales de los proyectos son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida por Disminerales, pues existen muchas variables involucradas en los procesos constructivos que podrían afectar los acabados obtenidos.

El usuario de nuestros productos debe probar la idoneidad de estos mediante aplicaciones previas en campo y determinar los propósitos deseados. Disminerales S.A.S se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos sin previo aviso.

“La elección de quienes saben de construcción”

www.disminerales.com

Teléfono: (57) (4) 444 95 86 - Correo: ventas@disminerales.com - Dirección: Calle 25 No. 55 -18 /Medellín

